

LUBRICATING GREASE

Idemitsu NTG Co., Ltd.

キングスター EP

製品紹介

キングスター EPは、高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、**有機モリブデン・ポリマー・極圧剤・酸化防止剤**などを有効に配合した極圧グリースです。付着性・耐水性・耐熱性および機械安定性に優れ、多量の有機モリブデンの配合により、耐摩耗性が特に優れており、建機用グリースとして最適です。

荷 姿

16kg ペール缶
1 ケース 400g カートリッジ×20 本入

特 長

1. 有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
2. ポリマー入りなので付着性に優れます。
3. 酸化安定性・機械安定性が優れています。
4. 極圧性が優れています。
5. 長寿命です。
6. 防錆性・耐水性が優れています。

用 途

1. 各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑
2. 一般産業機械の軸受潤滑
3. 各種ギヤー・モーターの潤滑
4. 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑

代 表 性 状

試験項目		No.1	No.2	試験方法
外 観		黄色バター状	黄色バター状	目視
混 和 ち ょ う 度	(25℃)	325	278	JIS K 2220 7
滴 点	℃	195	189	JIS K 2220 8
銅 板 腐 食	(100℃ 24h)	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸 発 量	(99℃ 22h) mass%	0. 40	0. 41	JIS K 2220 10
離 油 度	(100℃ 24h) mass%	2. 5	0. 5	JIS K 2220 11
酸 化 安 定 度	(99℃ 100h) kPa	30	30	JIS K 2220 12
混 和 安 定 度	(10 万回)	360	340	JIS K 2220 15
チムケン耐荷重能	Kg	22. 7	22. 7	JIS K 2220 20
高 速 四 球 試 験	WL N	3089	3089	ASTM D 2596
基 油 粘 度	40℃ mm ² /s	158. 8	158. 0	JIS K 2283
	100℃ mm ² /s	13. 80	13. 70	

991912/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-411002200-411002300.doc