

LUBRICATING GREASE

Idemitsu NTG Co., Ltd.

ニグループ MP-DX

製品紹介

ニグループ MP-DXは、高品質の精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、酸化防止剤・防錆剤を添加したグリースです。小型車から特大車までの各種自動車のホイールベアリング(2号・3号)、シャーシ(1号)や各種建設機械のベアリング・歯車・ピン、鉄道車輛の車輪転がり軸受・各種産業機械の転がり・滑り軸受などの潤滑に適しており、汎用性の高いグリースです。

荷 姿

- 180kg ドラム
- 16kg ペール缶
- 2.5kg ×6缶/1ケース

特 長

1. 機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
2. 耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 防錆性に優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。
4. 酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

代 表 性 状

蒸 発 量	(99°C 22h)	mass%	0.19	0.23	0.20	JIS K 2220 1
離 油 度	(100°C 24h)	mass%	2.9	0.9	0.2	JIS K 2220 1
酸化安定度	(99°C 100h)	kPa	30	25	25	JIS K 2220 1
きょう雑物	10 μm 以上	個/cm ³	—	438	1500	JIS K 2220 1
	25 μm 以上	個/cm ³	—	63	800	
	75 μm 以上	個/cm ³	—	0	150	
	125 μm 以上	個/cm ³	—	0	0	
混和安定度	(10万回)		355	296	289	JIS K 2220 1
水洗耐水度	(79°C 1h)	mass%	—	4.9	1.6	JIS K 2220 1
漏 洩 度	(104°C 6h)	g	—	0.1	0.0	JIS K 2220 1
低温トルク (-20°C)	起動トルク	mN・m	—	300	270	JIS K 2220 1
	回転トルク	mN・m	—	49	54	
湿 潤	(14日)	級	—	A	A	JIS K 2220 2

991906/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-411009800-411009900-411010000-20190619.doc