



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ソリューションタイプ水溶性金属加工油剤

サンライト TC-800BF

(JIS A2 種 1 号相当)

製品紹介

サンライト TC-800BF は、鉱油を含有せず、特殊潤滑成分を配合した、鋼の高速重切削・研削用ソリューションタイプの金属加工油剤です。

推奨濃度

作業内容	推奨濃度
鋳鉄・鋼・合金鋼及びステンレス鋼の重切削	5～15%
鋳鉄・鋼・合金鋼及びステンレス鋼の重研削加工	3～10%

濃度(%)=1.3(係数) × Brix %

特長

- 潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を多く配合しており、高能率重切削・研削に最適です。
- 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
- 混入油分の分離性が優れている為、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
- 防腐蚀性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長され、メンテナンスコストの低減が図れます。
- 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加していません。

代表性状

試験項目	代表性状 (3.3%濃度)
希釈液外観	淡黄色半透明
pH	8.7
表面張力 (25℃) mN/m	31.4
防錆性 FC200 室温 24hr チップ法	発錆なし(2.5%濃度)
非鉄金属適合性 室温 48hr 評価基準 最適:◎ 適:○ 要注意:△ 不適:×	C1100 ◎
	A1050 ×
	ADC12 ×
原液動粘度 (40℃) mm ² /s	57
引火点 (COC) °C	なし(非危険物)

荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

131308/0001MS

CATL-J-47251