

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

エースコート No. 29

製品紹介

エースコート No. 29は、アルキッド系樹脂を主成分とした溶剤希釈タイプの防錆油です。溶剤揮発後、無色透明の硬質被膜を形成します。

特長

1. 被膜の乾燥時間が早く、乾燥後の被膜は密着性が良く、長時間老化しません。
2. 乾燥後の被膜が耐油性を有する為、機械油に侵されません。
3. 無色透明硬質被膜で、ベトツキがなく、作業性が良く、被塗物の状態が確認できます。

注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 引火性液体なので取扱いには火気に注意してください。

用途

1. 鉄鋼製品の防錆、鋼管の内外面の防錆

荷姿

16kgペール

塗布方法

常温において、スプレー、はけ塗り、浸せきのいずれも可能です。

除膜方法

長期間経過した場合でも、石油系溶剤で除去できます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	黄褐色透明液体
動 粘 度 (40℃) mm ² /s	22.8
引 火 点 P.M. °C	22.0
塩水噴霧 hr	24
膜 厚 μm	約 10
乾燥時間 分	10~15
屋外曝露	6ヶ月

※第4類第2石油類

※芳香族系炭化水素溶剤(キシレン等)を使用

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

181810/0001MS

CATL-J-456100400